

## Aqua-Hardener 8249 PRO

8249

Härter für wasserbasierte ADLER Fenster- und Haustürenlacke für Industrie und Gewerbe

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n)

8249000210



#### Allgemeines

Isocyanatfreier Härter auf Basis eines polymeren Aziridines. Sorgt mit einer Topfzeit mit 24 Stunden für Flexibilität und Vielseitigkeit im Verarbeitungsprozess.

#### Anwendungsgebiete

Härterkomponente für wasserbasierte 2K Fenster- und Haustürenbeschichtungen.



### VERARBEITUNG

#### Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 - 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 80 %.
- Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) sofort nach Zugabe zur Lackkomponente sorgfältig untermischen.
- Abgemischte Lacke und Beizen müssen wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen. Abweichungen führen zu Film- und Haftungsstörungen sowie zu Beeinträchtigungen hinsichtlich Bewitterungs- und Farbtstabilität.

**Mischungsverhältnis**

100 Gew.-Teile Lackkomponente  
7 Gew.-Teile Aqua-Hardener 8249 PRO (8249)

Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) kann in folgenden Produkten verwendet werden:

Aquawood Diamond-Sealer D (5520)  
Aquawood Diamond-Sealer L (5723)  
Aquawood Diamond-Top D (5090)  
Aquawood Diamond-Top L (5196)  
Aquawood Diamond Pearl (5091)  
Aquawood Protor-Base D (5806)  
Aquawood Protor-Base L (5807)  
Aquawood Protor-Finish D (5808)  
Aquawood Protor-Finish L (5809)  
Aquawood Protor-Finish Pearl (5804)  
Aquawood Intercare Isogrip (5505)  
Polyprimer 2K SQ (5463)  
Polycolor Pro 2K Pearl (5085)

Die Produkte können ausschließlich mit Härter Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) und im angeführten Mischungsverhältnis verwendet werden. Abweichungen führen zu Film- und Haftungsstörungen.

Nach Härterzugabe ist eine Wartezeit von ca. 10 Minuten für verbesserte Entgasung empfehlenswert.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

**Topfzeit**


24 Stunde(n)

Eine Verlängerung der Topfzeit ist nicht möglich.

Erhöhte Temperaturen verkürzen die Topfzeit.

**BESTELLHINWEISE****Gebindegrößen**

280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg

**WEITERE HINWEISE****Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 6 Monat(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Gebinde stets sofort verschließen, um das Eindringen von Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.

**Sicherheitstechnische Angaben**

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) abgerufen werden.