

Arova Alpin Trend

1362

Vodou ředitelné mořidlo s pozitivním efektem pro vytvoření výrazného efektu starého dřeva pro průmyslové a řemeslné použití

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Vodou ředitelné mořidlo na jehličnaté dřeviny s dobrou světlostalostí. Ideální na kartáčované jehličité dřeviny, pokud má být dosaženo starožitného, nápadně pozitivního vzhledu moření. Mořené povrchy lze přelakovat vodou ředitelnými i rozpouštědlovými laky na dřevo. Vhodné zejména na moření velmi silně kartáčovaného smrku.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Na nábytek, vybavení interiéru, obložení stěn a dřevěné stropy.

Speciální mořidlo na silně kartáčované smrkové dřevo, na kterém má být dosaženo starožitného efektu s výrazně pozitivním obrazem moření.

Použijte v kombinaci s vhodným vrchním lakem.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Produkt, prosím, před použitím i během zpracování dobře rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Produkt musí být zapracován štětcem.
- Při kontaktu tekutého mořidla s kovem dojde ke změně barevného odstínu.
- Nevracejte produkt z nanášecího zařízení ani produkt kontaminovaný dřevním prachem zpět do původní nádoby.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte prosím směrnici **ARL 110 - Pracovní směrnice pro moření dřeva.**

Technika nanášení



	Nádobková pistole	Natírání
Tryska Ø (mm)	1,5 - 1,8	-
Stříkácký tlak (bar)	2,0 - 2,5	-

Vydatnost na jednu vrstvu (m ² /l)	3 - 5	5
Spotřeba na jednu vrstvu (g/m ²)	150 - 200	

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přelakovatelný rozpouštědlovými laky	12 hod.
Přelakovatelný vodou ředitelnými laky	6 hod.

Positivní efekt se tvoří v první fázi schnutí (cca 30 min.), během níž nesmí proběhnout žádné urychlení schnutí okolním vzduchem.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Čištění pracovních nástrojů



8029

Umyjte ihned po použití vodou.

K odstranění zaschlých zbytků barvy doporučujeme Aqua-Cleaner (8029) (1:1 zředěný vodou).

PODKLAD

Druh podkladu

Masivní smrkové desky nebo nosné desky se smrkovou dýhou

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Příprava podkladu

Broušení dřeva Zrnitost P 100

Kartáčování nerezovým kartáčem, následně hladké broušení Zrnitost P 100

SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Nános mořidla

Aplikujte Arova Alpin Trend (1362) rovnoměrně a s velkým přebytkem ve směru vláken dřeva ze dvou stran, způsobem mokré na mokré. Následně je nutné zapracování štětcem napříč a podél vláken dřeva, aby bylo dosaženo požadovaného starožitného vzhledu na silně kartáčovaném smrkovém dřevě.

Následná povrchová úprava

Přelakovatelné jak vodou ředitelnými tak i rozpouštědlovými laky ADLER na nábytek. U světlých odstínů mořidel a barevných odstínů obecně doporučujeme použít světlostálé laky jako např. Bluefin Resist, Aduro Legnopur. Při použití laků, které nejsou světlostálé, lze očekávat, že výsledný odstín bude vypadat mírně nažloutle; tento účinek se zvyšuje se stárnutím.

Pokud má nové dřevo získat starožitný vzhled, doporučujeme po moření aplikovat PUR-Antiscratch HQ G10 Stumpfmatt (26321), ředěný 30 % s DD-Verdünnner 8519 (8519) nebo PUR-Naturmatt (26132).

Mezibroušení

Brusná houbička Zrnitost P 220

Pečlivě obrousit.

Zamezte probroušení!

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení 11, 5l

Barevné odstíny / stupně lesku



1362 400100

Standardní odstíny:

Farblos (1362400100)
 Hansi (1362055700)
 Heidi (1362055701)
 Toni (1362055702)
 Luis (1362055703)
 Rosi (1362055704)
 Sepp (1362055705)
 Hias (1362055706)
 Franz (1362055707)

Všechny odstíny lze navzájem míchat a případně ředit produktem Arova Style Farblos (1336400100).

V případě silného zesvětlení může kvůli přirozené barvě dřeva a přirozenému zažloutnutí dřeva v průběhu času dojít k znatelné změně barvy.

Před zahájením moření by měla být vždy provedena odstínová zkouška na originálním podkladu. Po následném přelakování lze odsouhlasit výsledný barevný odstín. Pro dovýrobu použijte pouze mořidlo se stejným číslem výrobní šarže.

Související produkty

Aduro Legnopur (2513)
 Aqua-Cleaner 8029 (8029)
 Bluefin Resist (2963)
 DD-Verdünner 8519 (8519)
 PUR-Antiscratch HQ G05 Naturmatt (26320)
 PUR-Naturmatt (26132)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladovat na chladném, ale ne mrazivém, místě.

Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.