

ADLER Legno-Parkettöl

50871

Oxidační sušící olej pro parketářský průmysl

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Rychleschnoucí bezbarvý parketový olej určený pro nanášení navalováním pro průmyslovou aplikaci na listnaté a jehličnaté dřeviny. Velmi dobrá penetrace do podkladu, dobré zvýraznění dřeva, příjemný na omak, velmi dobrá plnivost, velmi dobrá voděodolnost, antistatický.

Vytvrzování probíhá na bázi vázání kyslíku (tzv.oxidativní schnutí).

Zvláštní vlastnosti Zkušební normy

- **Francouzské nařízení DEVL1104875A** o značení produktů na povrchovou úpravu staveb podle emisí těkavých škodlivin: A+




Obsah látek

Modifikovaný rostlinný olej, vosky, matovací prostředky, bezaromatický benzín, bezolovnaté a bezkobaltové sušidla.

Oblasti použití

- Pro průmyslovou povrchovou úpravu hotových parketových dílců.



ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí dosahovat minimálně + 10 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování se pohybují mezi 20 - 25 °C při relativní vlhkosti vzduchu cca 40 - 60 %.
- Ke zpoždění schnutí lze použít až 10 % ADLER Legno-Reiniger 80025.
- Pro rovnoměrný nános zpracujte do podkladu kartáčem.
- Pozor! Je bezpodmínečně nutné použít pogumovaný nanášecí válec odolný benzínům (např. PU pogumování)

01-22 (nahrazuje 10-18) ZKL 7004

ADLER Česko s.r.o., Jihlavská 770/27, 664 41 Troubsko
Tel.: 00420/731 725 957, 00420/549 213 229, E-mail: info@adlercesko.cz

Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného produktu rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje nejprve vyhotovit vzorek pro ověření vhodnosti použití produktu. V ostatních případech platí naše všeobecné obchodní podmínky. Veškeré předchozí technické listy pozbývají vydáním této verze platnost. Změny velikostí obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.

Způsob nanášení

0-10% 80301

| Způsob nanášení | Válcování |
|----------------------|---------------------------------------|
| Ředidlo | ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301 |
| Přídavek ředidla v % | 0 - 10 % |
| vydatnost z 1 L | 6 – 12 na jednu vrstvu |

Produkt je připravený ke zpracování.

Forma, povaha a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu/vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze zkušební aplikací na originální podklad.

Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



< 30 min.


| | |
|-------------------------------|---|
| Na povrch se nelepí prach | < 30 min |
| Manipulovatelnost a stohování | po cca 1 – 3 hodinách s nuceným sušením: ca. 5 - 10 min |

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení dokonalého schnutí zajistíte dostatečnou výměnu vzduchu v místnosti. Nízká výměna vzduchu, např. B. vzhledem k příliš malé vzdálenosti mezi ošetřovanými plochami se vysychání výrazně zpomaluje.

Nižší teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou dobu schnutí prodloužit.

U dřevin bohatých na obsah extraktivních látek (jako je dub a iroko) může dojít k delší době schnutí.

Čištění pracovních nástrojů

80025 80301

S ADLER Legno Reiniger 80025 nebo ADLER Adlerol náhražkou terpentýnového oleje 80301.

PODKLAD**Druh podkladu**

Jemno a hrubopórovité listnaté a jehličnaté dřevo.

Nevhodné pro tropické dřeviny jako ipe, massaranduba, bangkirai atd.

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti systému na podklad.

Vlhkost dřeva

Listnaté dřeviny: 12 % +/- 2 %

Jehličnaté dřeviny: 15 % +/- 2 %

Příprava podkladu

Odstupňované broušení dřeva do zrnitosti P180

SKLADBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY**Základní vrstva**

ADLER Legno-Parkettöl 50871

Schnutí při pokojové teplotě: cca 1 – 3 hodiny

Lakový mezibrus

Zrnitost P220 - P240

Odstraňte prach vzniklý broušením.

Je třeba se vyvarovat probroušení základních vrstev, toto může vést k povrchovým nedokonalostem, které se při stárnutí ještě zvýrazňují žloutnutím.

Vrchní vrstva

ADLER Legno-Parkettöl 50871

ČIŠTĚNÍ & PÉČE**Čištění & ošetřování**

Čistěte pomocí ADLER Clean-Parkettreiniger 42198 nebo hadříkem navlhčeným vodou a jemným čisticím prostředkem pro domácnost nebo neutrálním čisticím prostředkem. Nesmí se používat abrazivní čisticí prostředky. Při znečištění masnotou použít ADLER Legno-Reiniger 80025.

Pro **osvěžení a péči** aplikujete 1-2x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a odstraňte přebytek.

Dodržujte, prosím, naše **pracovní směrnice ARL 251 - Návod na údržbu povrchů ošetřených Legno-Aqua-Öl**.

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ**Velikost balení**

10 l, 20 l


Barevné odstíny/stupeň lesku

Bezbarvý, hluboce matný 50871

Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme provést vzorový nános zvolené barevné kombinace na originálním podkladu.

Doplňkové produkty

ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301
ADLER Legno-Reiniger 80025
ADLER Clean-Parkettreiniger 42198
ADLER Legno-Pflegeöl 50882

DALŠÍ POKYNY**Trvanlivost/skladování**

Minimálně 6 měsíců v originálně uzavřených obalech.

Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Bezpečnostně-technické informace

Bližší informace k tématu bezpečnost při transportu, skladování a zacházení a rovněž i pro likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu www.adlercesko.cz.

Produkt je určený pouze pro průmyslové zpracování. Stříkání produktu v stříkacích kabinách, které jsou znečištěny prachem obsahujícím nitrocelulózu, je vzhledem na nebezpečí samovznícení zakázané!!!