

Pullex Aqua-Terra

5347000030

Ekologický olej na drevo na báze vody z obnoviteľných surovín pre domácich majstrov.

POPIS PRODUKTU

Popis


Ekologický olej na báze vybraných obnoviteľných surovín pre interiér a exteriér. Produktom sa dajú dosiahnuť prirodzené, matné povrchy príjemné na dotyk, ktoré sa vyznačujú veľmi dobrou odolnosťou voči vode a dlhou životnosťou. Ľahko spracovateľný. Bez prídavku rozpúšťadiel a zmäkčovadiel.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- Neobsahuje žiadne účinné látky chemických prostriedkov na ochranu dreva alebo filmu.
- **ÖNORM EN 71-3** Bezpečnosť hračiek; migrácia určitých elementov (bez ťažkých kovov)
- **ÖNORM S 1555** resp. **DIN 53160** odolnosť voči slinám a potu
- Kritérium **ekologickej stavby „Baubook“** splnené.
- **Francúzska vyhláška DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+

Oblasti použitia



- Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné stavebné prvky v exteriéri ako napr. drevostavby, drevené obklady, striešky, ploty, okenice, balkóny, brány atď. v triedach ohrozenia dreva 2 a 3 bez kontaktu so zemou.
- Pre lakovanie stenových a stropných elementov.
- Ideálny pre úle
- Pre podlahy terás a prechodové mostíky odporúčame Pullex Bodenöl 50527 ff.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie




- Produkt pred spracovaním premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť min. + 10 °C
- Nespracovávať pri silnom slnečnom žiarení, daždi, extrémne vysokej vlhkosti, silnom vetre alebo hroziacom mraze.
- Pri nových drevených dieloch odporúčame povrchovú úpravu zo všetkých strán.
- Náterom nie je možné zabrániť výronu živice.
- Vymývanie vodouriediteľných extraktívnych látok dreva, špeciálne pri silnom daždi, môže byť povrchovou úpravou zo všetkých strán a následným náterom čelných plôch minimalizované.
- Na smrekovcovom dreve a na drevinách bohatých na extraktívne látky môžu zvyšky omietky (vysoká záaditosť) alebo

železný prach (tvorba hrdze) viesť k čiernemu sfarbeniu.

- Prosím, dodržujte naše „**Pracovné smernice pre povrchovú úpravu rozmerovo stabilných a čiastočne rozmerovo stabilných stavebných prvkov – Všeobecná časť**“.

Technika nanášania



Spôsob nanášania	Natieranie
Nános	2 x
Výdatnosť na nános(/m ² /l) nahrubo pílené	cca 8
Výdatnosť na nános(/m ² /l) hobľované/brúsené	cca 10

Produkt je vyrobený na priame spracovanie.

Tvar, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vzd.vlhkosti.)



Prelakovateľný	po cca 6 hod.
----------------	---------------

Uvedené údaje sú smerodajné. Doba schnutia závisí od podkladu,, hrúbky vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu schnutia výrazne predĺžiť.

Čistenie pracovného náradia



Ihneď po použití vodou

Na odstránenie zaschnutých zvyškov laku odporúčame použiť ADLER Aqua-Cleaner 80080 alebo ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

PODKLAD

Druh podkladu

Ihličnaté drevo hobľované, brúsené alebo nahrubo pílené

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, zbavený oddeľujúcich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. a drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Prosím, dodržiavať ÖNORM B 2230 časť 1

Vid' aj VOP, časť C, DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovačské práce.

Prosím, dodržať BFS-technický list c. 18.

Vlhkosť dreva

Ihličnaté dreviný: 15 % +/-2 %

Príprava podkladu

Drevo, výrobky z dreva, interiér

Ostré hrany zaobliť, vystupujúce extraktívne látky ako napr. živica alebo živičníky odstrániť.

Drevo, výrobky z dreva, exteriér

Pre optimálnu životnosť odporúčame hladké drevené povrchy ako napr. hobľovaný materiál prebrúsiť zrnitosťou 80 - 120 v smere vlákien, dôkladne očistiť a vystupujúce extraktívne látky ako napr. živcu alebo živičníky odstrániť. Ostré hrany zaobliť
Dreviny bohaté na živicu s extraktívnymi látkami spomaľujúcimi schnutie očistiť s ADLER Nitroverdünnung 80001.

Napadnutie riasami, machom alebo plesňou ošetriť s Aviva Fungisan 8308000210.

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov. .

ÚPRAVA POVRCHU

Impregnovanie	V prípade potreby na ochranu pred zamodraním, napadnutím hubami alebo drevokazným hmyzom impregnovat' 1 x s Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 (platí pre dreveniny v triede odolnosti podľa EN 350-2, 3 – 5).
Základná povrchová úprava	1 x Pullex Aqua-Terra 5347000030 ff Medzischnutie: cca 6 hod.
Vrchné vrstva	1 x Pullex Aqua-Terra 5347000030 ff

OŠETROVANIE & RENOVÁCIA

Ošetrovanie	<p>Životnosť závisí od viacerých faktorov. Tieto sú najmä druh poveternosti, konštrukčná ochrana, mechanické zaťaženie a zvolený farebný odtieň; pre dlhú životnosť je potrebná včasná starostlivosť. Odporúčame vykonávať ju raz ročne.</p> <p>V prípade potreby ešte neporušené plochy zbaviť prachu a nečistôt a natrieť 1 x s Pullex Aqua-Terra 5347000030 ff.</p>
Renovácia	<p>Zvetrané resp. zosivené drevo zbrúsiť do surového dreva. Nosné staré nátery odstrániť.</p> <p>Zosivené drevo podľa potreby ošetriť s ADLER Holzentgrauer 96348.</p> <p>Ďalší postup ak pri novej povrchovej úprave (viď postup pri povrchovej úprave).</p> <p>Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.</p>


POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia	0,75 l; 2,5 l
Farebné odtiene	<p>Bezfarebný, tónovateľný 5347000030</p> <p>Farebné odtiene sú miešateľné pomocou ADLER miešacieho systému Color4you.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výsledný farebný odtieň závisí zásadne od vlastnej farby dreva, množstva nánosu, farby impregnácie a farby vrchnej povrchovej úpravy. • Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným systémom povrchovej úpravy • Aby sa zabezpečila zhodnosť farebných odtieňov, používajte na jednej ploche materiál s rovnakým číslom šarže. • Pre dobrú odolnosť voči poveternosti smú byť použité výlučne pigmentované farebné odtiene. • Najlepšiu odolnosť voči poveternosti vykazujú stredné farebné odtiene, príliš svetlé alebo tmavé odtiene pri extrémnej poveternosti nepoužívať. • Tónované produkty spracovať do 3 mesiacov.

Color4You 

Prídavné produkty	<p>Pullex Aqua-Imprägnierung farblos 51320 ADLER Nitroverdünnung 80001 ALDER Aqua-Cleaner 80080 ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 ADLER Holzentgrauer 96348 Aviva Fungisan 8308000210</p>
--------------------------	---

ĎALŠIE POKYNY


Životnosť/ skladovanie

Minimálne 3 roky v originálne uzavretých obaloch

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30°C).

Technické údaje

Obsah VOC EU-medzná hodnota pre Pullex Aqua-Terra (Kat. A/e):
130 g/l (2010). Pullex Aqua-Terra obsahuje < 5 g/l
VOC

Technicko-bezpečnostné údaje

Dodržiňte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke **www.adler.sk**.
